



Laudo Técnico:

Produto: Real Flex.

Composição: À base de resina acrílica e pigmentos, isento de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e glicóis e de cor branca.

Característica de uso: Impermeabilização de lajes e marquizes onde não haja trânsito, reflete os raios solares evitando aquecimento. Por se tratar de um produto elástico, acompanha movimentos característicos da superfície, evitando assim filtração de água e também indicado como fundo impermeabilizante para superfície exposta a chuvas, como: reboco, concreto, paredes pintadas com látex ou acrílicos não resseca e é de fácil aplicação.

Testes:

Aplicação: Rolo de lã, trincha, pincel para lajes, vassoura de pelo macio.

Diluição: Com água potável, 1º demão 10% diluição, demais demãos sem diluição.

Rendimento: 8 à 10 m² p/ galão de 3,6 litros para aplicação em lajes.

Rendimento: 15 à 20 m² p/ galão de 3,6 litros para impermeabilização de paredes, restauração de fachadas e fissuras.

Secagem: Ao toque 1 hora, final de 4 à 6 horas.

Demãos: Para paredes 4 demãos, lajes 6 demãos cruzadas c/ intervalo de secagem.

P.h.: 9,0.

P.específico: 1.145 à 1.150 cm³.

Observação:

Produto classificado conforme ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702 de 1992 – tipo 4.1.6.

ORDALINO CALDEIRA FILHO
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000
Fones: (11) 2127-7325 - Fax: 2127-7333/7324
Site: www.tintasreal.com.br