



## Laudos Técnicos:

### Real Lux Esmalte Sintético

**Produto:** Esmalte Sintético Alto-Brilho.

**Descrição:** Acabamento Sintético Brilhante ( base de solvente ) para uso exterior.

**Composição:** Típico ou base de resinas de óleos secativos, modificados ou não, sendo pigmentados com pigmentos e cargas.

**Características de uso:** São acabamentos brilhantes de proteção e decoração, podendo ser usados sobre madeira, ferro e alvenaria. Tem boas propriedades

de durabilidade, porém não recomendadas para substrato com umidade excessiva e produtos químicos como gordura, graxa e pó.

A indicação de uso e o intervalo entre demãos, são fornecidos pelo fabricante.

**Testes:**

**Rendimento:** 40 à 50 m<sup>2</sup> por galão de 3,6 litros por demãos.

**Diluição:** Diluir com aguarrás na proporção de 10% à 20% em volume.

**Aplicação:** Rolo de espuma, Pincel ou Pistola.

**Secagem:** Toque, livre de pó, de 3 à 4 horas, manuseio: de 8 à 12 horas, final:

24 horas, cura do filme: 72 horas.

**Peso Específico:** 1030 +/- 1,050 g/cm<sup>3</sup>.

**Não voláteis:** 50%.

**Teor de sólidos veículos:** 31,73%.

**Cobertura Criptometro:** K = 0,02.

**Viscosidade copo.Ford.nº 4:** 120" à 140".

**Fineza gndometro:** = 8 H

**Brilho:** maior que 93°.

**Observações:**

Nossos produtos estão cadastrados na ABNT:  
Associação Brasileira de  
Normas Técnicas – NBR. 11702 de 04/1992 tipo – 4.2.1.

**Termo de Garantia:** Declaramos para os devidos fins  
que o produto acima

comercializado pela Real Plast, possuem garantia de 5  
(cinco) anos a contar  
de sua aplicação.

Excluem-se, desta garantia, produtos aplicados que:  
16 Estejam com prazo de validade vencido, que não  
tenham seguidos as  
recomendações do fabricante na aplicação do produto e  
no tratamento da  
superfície ou que esteja sendo aplicado em local e  
condições impróprias para  
receber o produto.

---

**Produto:** Esmalte Sintético Acetinado.

**Descrição:** Acabamento Sintético Acetinado/ Acetinado  
(base solventes), uso interior.

**Composição:** Contém agente regulador de brilho, aditivos  
secativos e resinas  
sintéticas.

**Uso:** São de acabamento acetinados / podendo ser  
aplicado sobre  
madeiras, ferros e alvenarias, acabamentos  
essencialmente decorativos, uso  
interno.

**Testes:**

**P.e.:** 1.030 à 1.060 g/cm<sup>3</sup>.

**Teor Sólido Veículo:** 23%.

**Não voláteis:** 58% = 1%.

**Viscosidade C.F.4:** 100" à 110".

**Secagem ao Toque:** 03 horas.

**Secagem Intervalo aplicação:** 08 horas.

**Secagem Final:** 24 horas.

**Secagem Cura:** 72 horas.

**Aderência:** Padrão.

**Diluição em aquarrás:** 10% por volume.

**Aplicação:** Pincel, Rolo de espuma e pistola.

**Rendimento:** 40 à 50 m<sup>2</sup> p/ galão 3,6 litros p/ demão.

**Brilho glossmeter:** 2 à 3% fosco /15 à 18% acetinado.

**Cargas e Pigmentos:** 36%.

**Sólidos por Volume** : 42 à 52 %

**Observação:** Produto classificado conforme (ABNT)

Associação Brasileira de

Normas Técnicas – Tipo – 4.2.3. – NBR 11702 de 04/1992.

---

**Produto:** Esmalte Sintético Fosco.

**Descrição:** Acabamento Sintético Fosco / Acetinado (base solventes), uso interior.

**Composição:** Contém agente regulador de brilho, aditivos secativos e resinas sintéticas.

**Uso:** São de acabamento fosco / acetinado, podendo ser aplicado sobre madeiras, ferros e alvenarias, acabamentos essencialmente decorativos, uso interno.

**Testes:**

**P.e.:** 1.180 à 1.190 g/cm<sup>3</sup>.

**Teor Sólido Veículo:** 23%.

**Não voláteis:** 58% = 1%.

**Viscosidade C.F.4:** 100" à 110".

**Secagem ao Toque:** 03 horas.

**Secagem Intervalo aplicação:** 08 horas.

**Secagem Final:** 24 horas.

**Secagem Cura:** 72 horas.

**Aderência:** Padrão.

**Diluição em aquarrás:** 10% por volume.

**Aplicação:** Pincel, Rolo de espuma e pistola.

**Rendimento:** 40 à 50 m<sup>2</sup> p/ galão 3,6 litros p/ demão.

**Brilho glossmeter:** 2 à 3% fosco /15 à 18% acetinado.

**Cargas e Pigmentos:** 36%.

**Observação:** Produto classificado conforme (ABNT)

Associação Brasileira de

Normas Técnicas – Tipo – 4.2.3. – NBR 11702 de 04/1992.

---

ORDALINO C. FILHO

CRQ.004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin ,600-Bonsucesso –Guarulhos –SP – Cep:07250-000

Tel: 11 2127-7325/Fax: 11 6498-4297

[www.tintasreal.com.br](http://www.tintasreal.com.br)