



### **Laudo Técnico:**

**Produto:** Fundo para Galvanizado.

**Descrição:** Fundo para galvanizado (base solvente) aguarrás.

**Composição:** Resina alquídica, dióxido de titânio, dióxido silício, carbonato de Cálcio, octoato metálico e hidro-carbonetos alifáticos.

**Uso:** Fundo especial adequado para promover aderência sobre superfícies de aço galvanizados e chapas zincadas, canaletas condutores, calhas, rufos, chapas lisas e onduladas e painéis de propagandas.

### **Testes:**

**P.e.:** 1.230 à 1.240 g/cm<sup>3</sup>.

**Teor Sólido Veículo:** 18%.

**Não voláteis:** 50%.

**Viscosidade C.F.4:** 120"à 130".

**Secagem ao Toque:** 02 horas.

**Secagem Final:** 24 horas.

**Secagem Cura:** 72 horas.

**Intervalo de mãos:** 12 horas.

**Diluição:** 10% em aguarrás p/ pincel / rolo espuma.

**Diluição:** 25 à 30% para pistola.

**Rendimento:** 50 m<sup>2</sup> p/ galão 3,6 litros p/ demão.

**Aplicação:** pincel, rolo espuma e pistola.

**Espessura Recomendada** = 20 à 30 um

**Observação:** Produto classificado conforme (ABNT) Associação Brasileira de Normas Técnicas – Tipo – 4.1.1. – NBR 11702 de 04/1992.

---

ORDALINO CALDEIRA FILHO  
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000  
Fones: (11) 6486-9330 - Fax: 6486-9330 (ramal 230/231)  
Site: [www.tintasreal.com.br](http://www.tintasreal.com.br)