



### **Laudo Técnico:**

**Produto:** Grafite Claro/ Escuro.

**Descrição:** Acabamento sintético grafite (base solventes), uso interno e externo.

**Composição:** À base de Resina Sintética, contendo grafite e ou pigmentos e cargas.

**Uso:** São de acabamento de proteção, normalmente para superfície ferrosas, suas principais características são de resistência a umidade e de refletância a luz. Indicações de uso, conforme fabricante.

### **Testes:**

**P.e.:** 1.100 g/cm<sup>3</sup>.

**Teor Sólido Veículo:** 16%.

**Não voláteis:** 55 à 58%.

**Viscosidade C.F.4:** 100"à 110".

**Secagem ao Toque:** 02 à 03 horas.

**Secagem Intervalo:** 08 horas.

**Secagem Final:** 24 horas.

**Secagem Cura:** 72 horas.

**Aderência:** Padrão.

**Diluição em aguarrás:** 10% à 20% em volume.

**Aplicação:** Pincel, Rolo de espuma e pistola.

**Rendimento:** 40 à 50 m<sup>2</sup> p/ galão 3,6 litros p/ demão.

**Observação:** Produto classificado conforme (ABNT) Associação Brasileira de Normas Técnicas – Tipo – 4.2.10. – NBR 11702 de 04/1992.

---

ORDALINO CALDEIRA FILHO  
CRQ. 004427185 – IV Região  
Químico Responsável

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000  
Fones: (11) 2127-7325 - Fax: 2127-7333/7324  
Site: [www.tintasreal.com.br](http://www.tintasreal.com.br)