



Laudo Técnico:

Produto: Real lux Esmalte Martelado.

Descrição: Acabamento Sintético Martelado (base de solvente), para uso interior e exterior.

Composição: Resina alquídica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, pigmentos metálicos, hidro - carbonetos alifáticos e aromáticos, secantes e aditivos específicos.

Características de uso: Esmalte Sintético Martelado é um produto indicado para superfícies internas e externas de: Metais Ferrosos, Aços, como: Carcaças de Motores, Estruturas de Máquinas em Geral, Cofres, Estantes, Portões e etc...
Novos ou Enferrujados. O Esmalte Martelado previne e interrompe o processo de ferrugem. Devido seu efeito Martelado (Ajuda a encobrir pequenas imperfeições de usinagem, além de uma película, impermeável e repelente à água, que reduz absorção de sujeira facilitando a limpeza.

Testes:

Rendimento: 36 à 48 m² por galão de 3,6 litros por demãos.

Diluição: Diluir com thinner ou diluente Real DEM-01 na proporção de 5% à 15% em volume.

Aplicação: Rolo de espuma, trincha ou Pistola, se a aplicação for com pistola, utilizar pressão de 40 à 60 libras p/cm², mantendo uma distância entre a pistola e a peça de 30 cm.

Secagem: Toque, livre de pó, 30' (minutos), Manuseio: 01 hora, Final: 06 à 08 horas, Cura do filme: 72 horas.

Peso Específico: 0,950 à 0,980 g/cm³.

Não Voláteis: 50% à 54%.

Teor de sólidos Veículos: 32%.

Cobertura Criptometro: K = 0,02.

Viscosidade copo Ford. Nº 4: 70" à 90".

Fineza gndometro: = 5H.

Brilho: maior que 90°.

Observação: Nossos produtos estão cadastrados na ABNT (Assoc. Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702 de 04/1992 –Tipo – 4.2.9.

Termo de Garantia: Declaramos para os devidos fins que o produto acima comercializado pela Real Plast, possuem garantia de 05 anos à contar de sua aplicação. Excluem-se, desta garantia, produtos aplicativos que: Estejam com prazo de validade vencido, que não tenham seguidos as recomendações do fabricante na aplicação do produto e no tratamento da superfície ou que esteja sendo aplicado em local e condições impróprias para receber o produto.

ORDALINO CALDEIRA FILHO
CRQ. 004427185- IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000
Fones: (11) 2127-7325 - Fax: 2127-7333/7324
Site: www.tintasreal.com.br

