



Laudo Técnico:

Produto: Verniz Poliuretano / Filtro Solar.

Descrição: Verniz Alto Brilho à base de solvente (aguarrás), de uso interior e exterior.

Composição: À base de resinas Sintéticas de óleo secativo, modificados e aditivos especiais.

Características de uso: São acabamentos destinados para aplicação sobre superfície de madeira de alta resistência a intempéries, podendo ser usado (interiores e exteriores).

Testes:

P.Específico: 0,850 à 0,890 g/cm³.

Teor sólidos veículo: 35% à 40%.

Não Voláteis: 42% +/- 1%.

Viscos – C.F. 4: 70(segundos).

Secagem ao Toque: 03 à 04 horas.

Secagem Manuseio: 08 à 12 horas.

Secagem Final: 24 horas.

Secagem Cura: 72 horas.

Rendimento: 45 à 50 m² p/ demão, galão 3,6 litros.

Diluição: 10% em aguarrás.

Brilho Glossmeter: => 90º c.

Observação: Produto classificado, conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas técnicas) – Tipo 4.4.1. Norma NBR 11702 de 04/1992.

ORDALINO CALDEIRA FILHO
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin, 600- Bonsucesso- Guarulhos –SP – Cep: 07250-000
Fones: (11) 6486-9330 - Fax: 6486-9330 (ramal 230/231)
Site: www.tintasreal.com.br