



## **Laudo Técnico:**

### **Real Verniz Tingidor**

**Produto:** Verniz Mogno, Imbuia, Cerejeira e Real Trex.

**Descrição:** Verniz Sintético de Alto Brilho ( base solvente ), uso externo e interno.

**Composição:** A base de Resinas Sintéticas e óleos secativos, modificados ou não, e pigmentos transparentes.

**Características de uso:** São acabamentos nas cores, destinados para aplicação sobre superfície de madeira de uso externo e interno.

### **Testes:**

**Aplicação:** Rolo de espuma, pincel ou pistola.

**Rendimento:** 40 à 50 m<sup>2</sup> / por galão 3,6 litros p/ demão.

**Secagem ao toque:** 03 à 04 horas.

**Secagem manuseio:** 08 horas.

**Intervalo demãos:** 12 horas.

**Secagem final:** 24 horas.

**Secagem cura:** 72 horas.

**Diluição:** 10% em aguarrás.

**Viscosidade C.F.4:** 50"à 70".

**P.e.:** 0,890 à 0,900 g/cm<sup>3</sup>.

**Teor Sólidos Totais:** 40%.

**Teor de Sólidos veículo:** 37,00%.

**Brilho glossmeter:** 93 à 95%.

**Aderência:** Padrão.

**Cor:** Mogno, Imbuia, Cerejeira e Real Trex.

**Flexibilidade:** Em uso interno e externo não trinca, maior

interperismo.

**Observação:** Produto classificado, conforme norma ABNT ( Associação Brasileira de Normas Técnicas) –Tipo- 4.4.3 Norma NBR 11702 de 04/1992.

---

ORDALINO CALDEIRA FILHO  
CRQ. 004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin ,600-Bonsucesso –Guarulhos –SP – Cep:07250-000  
Tel: 11 2127-7325/Fax: 11 6498-4297  
[www.tintasreal.com.br](http://www.tintasreal.com.br)