



Laudo Técnico:

Real Plus

Produto: Real Plus Acrílico Fosco.

Descrição: Acabamento a base de dispersão fosca (base de água) para uso exterior.

Composição: A base de dispersão de polímeros em geral acrílicos, de ótimo desempenho, pigmentos, cargas e aditivos.

Características de uso: São acabamentos destinados à aplicação sobre alvenaria ou cimento amianto para uso exterior de alta resistência à intempéries.

Testes:

Rendimento: 40 à 45 m² por galão de 3,6 litros com aplicação por demão sobre massa corrida e 30 à 40 m² por galão de 3,6 litros com aplicação por demão sobre reboco.

Diluição: com água limpa 20% à 30%.

Aplicação: Rolo, Trincha e Pistola.

p.H.: 9,0 à 9,5.

Peso Específico: 1330 +/- 0,005 g/cm³.

Não voláteis: 49,00% à 50,00%.

Teor de sólidos veículos: 11,00%.

Viscos Stormer: 95 Ku.

Lavabilidade: 1000 ciclos.

Cobertura: Igual ao nosso padrão.

Rub-out.: Ok.

Observações:

Nossos produtos estão cadastrados na ABNT:

Associação Brasileira de

Normas Técnicas – NBR. 11702 de 04/1992 tipo – 4.2.5.

Termo de Garantia: Declaramos para os devidos fins que o produto acima

comercializado pela Real Plast, possuem garantia de 5 (cinco) anos a contar de sua aplicação.

Excluem-se, desta garantia, produtos aplicados que: Estejam com prazo de validade vencido, que não tenham seguidos as recomendações do fabricante na aplicação do produto e no tratamento da superfície ou que esteja sendo aplicado em local e condições impróprias para receber o produto.

Produto: Real Plus Acrílico Semi-Brilho/ Acetinado (Seda).

Descrição: Acabamento a base de dispersão acetinado e semi-brilho (base de água) para uso exterior.

Composição: A base de dispersão de polímeros em geral acrílicos, de ótimo desempenho, pigmentos, cargas e aditivos.

Características de uso: São acabamentos destinados à aplicação sobre alvenaria ou cimento amianto para uso exterior de alta resistência à intempéries.

Testes:

Rendimento: 40 a 45 m por galão de 3,6 litros com aplicação por demão sobre massa corrida e 30 a 40 m por galão 3,6 litros com aplicação sobre reboco.

Diluição: com água limpa 20% à 30%.

Aplicação: Rolo, Trincha e Pistola.

p.H.: 9,0 à 9,5.

Peso Específico: 1310 +/- 1,300 g/cm³.

Não voláteis: 48,00% à 50,00%.

Teor de sólidos veículos: 19,00%.

Viscos Stormer: 95 Ku.

Lavabilidade: > 2000 ciclos.

Cobertura: Igual ao nosso padrão.

Rub-out.: Ok.

Observações:

Nossos produtos estão cadastrados na ABNT:
Associação Brasileira de
Normas Técnicas – NBR. 11702 de 04/1992 tipo – 4.2.5.

Termo de Garantia: Declaramos para os devidos fins
que o produto acima

comercializado pela Real Plast, possuem garantia de 5
(cinco) anos a contar
de sua aplicação.

Excluem-se, desta garantia, produtos aplicados que:
Estejam com prazo de validade vencido, que não
tenham seguidos as
recomendações do fabricante na aplicação do produto e
no tratamento da
superfície ou que esteja sendo aplicado em local e
condições impróprias para
receber o produto.

ORDALINO C. FILHO
CRQ.004427185 – IV Região

Rua: Emilia Golin ,600-Bonsucesso –Guarulhos –SP – Cep:07250-000
Tel: 11 2127-7325/Fax: 11 6498-4297
www.tintasreal.com.br